



www.sit-insport.it



TENNIS 12

Kód :

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška vláknů		mm	12	± 4 %
Rozteč		inch	3/16	
Typ výroby	DIN 61151		všíváný	
Počet vpichů x dm	ISO 1763	n°	28	± 10 %
Počet vpichů x m ²	ISO 1763	n°	58.800	± 10 %
Celková hmotnost	ISO 8543	gr/m ²	2.150	± 10 %
Průměr drenážních otvorů		mm	5	± 1 mm
Propustnost	EN 12616	mm/h	360	>

PARAMETRY VLÁKNA

Složení	ISO 11357-3		100 % Polypropylen	
Průřez	MI-LND 014	dtex	6.600	± 10 %
Tloušťka	MI-LND 002	micron	110	± 10 %
Struktura	MI-LND 012		Fibrillated HD	
Barva	MI-LND 004		Field Green + Red Brick + Reflex Blue	
Celková hmotnost vláknů	ISO 8543	gr/m ²	1.190	± 10 %

PARAMETRY PODKLADU

Složení			Polypropylen	
Hmotnost	MI-LND 007	gr/m ²	210	± 10 %
Struktura			Dvojitě prošitý & zpevněný	
Podklad		type	Latex umělý	

VELIKOST ROLÍ

Délka		m	(dle požadavku)	≥
Šíře		cm	410	≥

DOPORUČENÁ VÝPLŇ

				Frakce
Stabilizační zásyp	EN 933-1	křemičitý písek	12 kg/m ² (kulaté zrno)	0,4/0,8 mm

Doporučené použití

TENNIS, PADDLE

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. si vyhrazuje právo změnit výše uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Trvanlivost trávy je podmíněna pravidelnou údržbou. Množství vsypu je závislé na použitém materiálu a jeho frakci. /je vhodné provést předběžné testy/

Emesso Direzione Tecnica: Mod. MO/59 - Rev. 1.2 - Emissione:

GQ - Datum vydání: 31/05/16 Firma: R.P.



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm