



www.sit-insport.it



## TENNIS 15 SUPER

Kód:				
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>				
Výška vlákna		mm	15	± 4 %
Rozteč		inch	3/16	
Typ výroby	DIN 61151		Tufted	
Počet vpichů x dm	ISO 1763	n°	21	± 10 %
Počet vpichů x m <sup>2</sup>	ISO 1763	n°	44.100	± 10 %
Celková hmotnost	ISO 8543	gr/m <sup>2</sup>	2.050	± 10 %
Průměr drenážních otvorů		mm	5	± 1 mm
Propustnost	EN 12616	mm/h	360	>
<b>PARAMETRY VLÁKNA</b>				
Složení	ISO 11357-3		100 % Polypropylen	
Průřez	MI-LND 014	dtex	6.600	± 10 %
Tloušťka	MI-LND 002	mikron	110	± 10 %
Struktura	MI-LND 012		Fibrillated HD	
Barva	MI-LND 004		Field Green + Red Brick + Reflex Blue	
Celková hmotnost vlákna	ISO 8543	gr/m <sup>2</sup>	1.100	± 10 %
<b>PARAMETRY PODKLADU</b>				
Složení			Polypropylen	
Hmotnost	MI-LND 007	gr/m <sup>2</sup>	210	± 10 %
Struktura			dvojitě prošitý, zpevněný	
Podklad		type	latex umělý	
<b>VELIKOST ROLÍ</b>				
Délka		m	(dle požadavku)	≥
Šíře		cm	410	≥
<b>DOPORUČENÁ VÝPLŇ</b>				
				Frakce
Stabilizační zásyp	EN 933-1	křemičitý písek	17 kg/m <sup>2</sup> (kulaté zrno)	0,4/0,8 mm
<b>Doporučené použití</b>			<b>tenis, paddle</b>	

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. si vyhrazuje právo změnit výše uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Trvanlivost trávy je podmíněna její pravidelnou údržbou. Množství vsypu je závislé na použitém materiálu a jeho frakci. Je vhodné provést předběžné testy!

Emesso Direzione Tecnica: Mod. MO/59 - Rev. 1.2 - Emissione:

GQ - Datum vydání: 31/05/16 Firma: R.P.



Edited with the demo version of  
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)