



www.sit-insport.it



TENNIS 18 SUPER

Kód :				
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Výška vlákna		mm	18	± 4 %
Rozteč		inch	3/16	
Typ výroby	DIN 61151		všíváný	
Počet vpichů x dm	ISO 1763	n°	20	± 10 %
Počet vpichů x m ²	ISO 1763	n°	42.000	± 10 %
Celková hmotnost	ISO 8543	gr/m ²	2.250	± 10 %
Průměr drenážních otvorů		mm	5	± 1 mm
Propustnost	EN 12616	mm/h	360	>
PARAMETRY VLÁKNA				
Složení	ISO 11357-3		100 % Polypropylen	
Průřez	MI-LND 014	dtex	6.600	± 10 %
Tloušťka	MI-LND 002	micron	110	± 10 %
Struktura	MI-LND 012		Fibrillated HD	
Barva	MI-LND 004		Field Green + Red Brick + Reflex Blue	
Celková hmotnost vlákna	ISO 8543	gr/m ²	1.200	± 10 %
PARAMETRY PODKLADU				
Složení			Polypropylen	
Hmotnost	MI-LND 007	gr/m ²	210	± 10 %
Struktura			dvojitě prošíty, zpevněný	
Podklad		type	latex umělý	
VELIKOST ROLÍ				
Délka		m	(dle požadavku)	≥
Šíře		cm	410	≥
DOPORUČENÁ VÝPLŇ				
				Frakce
Stabilizační zásyp	EN 933-1	křemičitý písek	20 kg/m ² (kulaté zrno)	0,4/0,8 mm
Doporučené použití			tenis, paddle	

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. si vyhrazuje právo změnit výše uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Trvanlivost trávy je podmíněna její pravidelnou údržbou. Množství vsypu je závislé na použitém materiálu a jeho frakci. Je vhodné provést předběžné testy/

Emesso Direzione Tecnica: Mod. MO/59 - Rev. 1.2 - Emissione:

GQ - Datum vydání: 31/05/16 Firma: R.P.



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm